



## FICHA TÉCNICA

### Características

#### Propiedades del material

Resistencia Nominal a la tracción:	1.270 (N/mm <sup>2</sup> )
Módulo de Young:	200.000 (N/mm <sup>2</sup> )
Deformación máxima en tracción:	0,8 %

#### Geometría

Gama de fibras	<b>3D</b>	
Longitud (l)	50 mm	
Diámetro (d)	0,62 mm	
Ratio de esbeltez (l/d)	80	

#### Mínima dosificación según EN 14889-1

10 kg/m<sup>3</sup>

#### Red de fibras

4.214 m/m<sup>3</sup> por 10 kg/m<sup>3</sup>  
8.198 fibras/kg

#### Gama Dramix®

3D Aplicaciones estándar HRFA  
4D Elevado control en servicio  
5D Aplicaciones estructurales avanzadas

	5D	4D	3D
Resistencia a tracción			
Ductilidad del alambre			
Resistencia de anclaje			

### Certificados del producto\*



\* Los certificados del producto son específicos de las plantas de producción.

### Conformidad del producto

Dramix® cumple con las normas técnicas ASTM ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 clase A.

### Certificados del sistema



Todas las plantas industriales Dramix® cuentan con el certificado ISO 9001 e ISO 14001.

### Embalaje



**SACOS**  
20 kg



**BIG BAG**  
1.100 kg

### Manipulación



### DRAMIX® 3D 80/50BG

#### El anclaje original

Dramix® 3D es una fibra altamente rentable ideal para estructuras hiperestáticas estándar de hormigón sometidos a cargas estáticas habituales, de fatiga y a cargas dinámicas.

#### Tecnología encolada para refuerzo tridimensional

Dramix® Las fibras de acero Dramix® están unidas con cola soluble en agua. La cola ayuda a evitar la formación de bolas de fibras durante el amasado y garantiza una distribución homogénea de las fibras en toda la mezcla de hormigón.

#### Bekaert Soporte técnico Bekaert

Puede contar con nuestro equipo de soporte para cada fase de su proyecto, desde el anteproyecto hasta durante la ejecución. Nuestros servicios incluyen recomendaciones sobre diseño de pavimentos, detalles de constructivos, optimización del hormigón y procedimientos automáticos de control de calidad. También nos complace compartir nuestros conocimientos con usted y su equipo. No dude en solicitarnos un seminario o formación sobre el refuerzo de fibras de acero en sus oficinas.

Para recomendaciones sobre manejo, dosificación y mezcla visite [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix). Cualquier otro documento específico o certificado se puede encontrar en [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).